

Produkttyp	Technische Anforderung	ECO-Line Massivdielen
Absorptions- und Ausdehnungstest bei hoher Temperatur nach 180h (%)	Wasserabsorptionsrate $\leq 5.0\%$	2.01
	Expansionsrate in Längsrichtung $\leq 0.5\%$	0.05
	Expansionsrate in Breitenrichtung $\leq 1.0\%$	0.24
	Schwellung in der Dicke $\leq 1.0\%$	0.75
Bruchlast ( N)		3744
Biegeelastizitätsmodul (Mpa)		3519.9
Biegefestigkeit (MPA)		41.12
Schlagfestigkeit		5.06